



Algemeen

Dit wijzigingsblad behoort bij de BRL 2506-01 d.d. 2020-04-01 en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd worden als aanvulling bij de BRL 2506-01 voor de behandeling van een aanvraag voor c.q. instandhouding van KOMO-productcertificatie.

Dit wijzigingsblad is:

- Vastgesteld door het College van Deskundigen Recyclinggranulaten d.d. 8 juli 2025.
- Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 7 september 2026

Omschrijving van de wijziging

Onderhavige aanpassing betreft een wijziging van de BRL met het oog op betere productkwaliteit op het gebied van verontreinigingen. Dit betreft met name plastics. BRL 2506-01 wordt hiermee in overeenstemming gebracht met BRL 2506-02.

Ten behoeve van de gewijzigde regels is overleg gepleegd met de stakeholders die zijn vertegenwoordigd in het Centraal College van Deskundigen Recyclinggranulaten, het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Deze laatste mede namens enkele andere natuurbeheerders.

In de BRL 2506-01 dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd:

- Vervang de tekst van de eerste alinea van paragraaf 1.3 door onderstaande tekst: "Dit wijzigingsblad zal worden toegepast in samenhang met de bijbehorende BRL 2506-01 d.d. 2020-04-01 en is geldig vanaf de publicatiedatum van de Regeling bodemkwaliteit waarin het wijzigingsblad BRL 2506-02 is opgenomen. Vanaf 2 maanden na publicatie van de Regeling bodemkwaliteit waarin het wijzigingsblad BRL 2506-02 is opgenomen, worden geen certificaten op basis van BRL 2506-01 d.d. 2020-04-01 meer afgegeven zonder toepassing van dit wijzigingsblad. De productcertificaten die zijn afgegeven op basis van BRL 2506-01 d.d. 2020-04-01 verliezen in ieder geval hun geldigheid 6 maanden na inwerkingtreding van de Regeling bodemkwaliteit, waarin het wijzigingsblad BRL 2506-2 is opgenomen."
- Voeg toe in paragraaf 5.2.1 onder de opsomming "Uitgesloten voor acceptatie zijn" na het 6^e aandachtsstreepje: "Plastics".
- Wijzig in paragraaf 7.1.4.2 onder samenstelling (NEN-EN 933-11) bij het derde aandachtsstreepje:
 - "voor verontreinigingen (X): maximaal 0,5% (m/m)" (i.p.v. 1,0 %).
- Voeg in paragraaf 7.1.4.2 direct na bovenstaande invoeging toe: "Samenstelling (bijlage A.2):"
 - "voor verontreinigingen: PL maximaal 0,1%".



- Verwijder in Paragraaf 9.1:

AS SIKB 1000 *Accreditatieschema monsterneming voor partijkeuringen, versie 1.1, SIKB, Gouda, 4 maart 2010.*

- Wijzig paragraaf 9.1 (gewijzigde tekst is onderstreept):

Besluit bodemkwaliteit *Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). laatste wijziging 1 juli 2025.*

- Wijzig paragraaf 9.2 (gewijzigde tekst is onderstreept):

BRL SIKB 1000 *Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen, versie 9.1, SIKB, Gouda, 2 november 2021.*

CROW-publicatie 210 *Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt. CROW, Ede, 13 juli 2015, met drie aanvullingen.*

NEN-EN 933-9:2022 en *Beproevingmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal. Methyleenblauwproef, NEN, Delft.*

NEN-EN 1097-6:2022 en *Beproevingmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname, NEN, Delft.*

NEN-EN 12697-11:2020 en *Bitumineuze mengsels - Beproevingmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 11: Bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen, NEN, Delft.*

NEN-EN 12697-42:2021 en *Bitumineuze mengsels: Beproevingmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 42: Hoeveelheid aan vreemde deeltjes in asfaltgranulaat, NEN, Delft.*

NPR 6708:2019 *Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen, NEN, Delft.*

SIKB Protocol 1002 *Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen, versie 9.1, SIKB, Gouda, 2 november 2021.*

Standaard RAW Bepalingen *Standaard RAW Bepalingen 2020, Wijziging september 2022, Stichting CROW, Ede, september 2022.*



- Vernummer Bijlage A naar Bijlage A.1.
- Voeg toe na bijlage A.1:

“BIJLAGE A.2: Bepaling van het gehalte verontreinigingen”

Deze bijlage geldt zowel voor productiecontrole als voor verificatie.

Het gehalte plastics wordt als volgt bepaald in aanvulling op NEN-EN 933-11:

Principe: na bepaling van de fracties X en FL wordt de plasticfractie gesepareerd, gewogen en berekend.

Voeg toe na alinea 2 in NEN-EN 933-11 par. 7 Procedure:

Separeer de plastics uit de massa drijvende bestanddelen (FL) en droog deze (bij 40 +/- 5 C) tot constante massa. Weeg en registreer de massa.

Voeg toe na alinea 3 in NEN-EN 933-11 par. 7 Procedure:

Separeer de plastics uit de massa X, weeg de gedroogde massa en registreer de massa.

De som van de massa's plastics uit X en FL worden geregistreerd als M_{PL} . Het gehalte plastics wordt uitgedrukt op 1 decimaal nauwkeurig.

Voeg toe in par. 8:

Plastics% M_{PL}

Voeg toe par 9.1. Vereiste data:

De gehalten plastics PL, drijvende bestanddelen FL en verontreinigingen X worden in het testrapport vermeld als afzonderlijke parameters.

Overgangsregeling

Op het moment dat voor een product voor een of meer van deze parameters het partijkeuringsregime van toepassing wordt, worden de betreffende partijen getoetst aan het criterium voor deze parameter(s). Voor plastics geldt voor een toetsing onder partijkeuringsregime tot 1 januari 2026 een overgangsregeling waarin getoetst wordt aan een waarde van 0,3 % (m/m) in plaats van 0,1 % (m/m).”

- Wijzig in bijlagen B.1 en B.9 (telkens m.u.v. gerecycled grind/steenslag) onder samenstelling “X₁” door “X_{0,5}”.
- In bijlagen B.1 en B.9 (telkens, m.u.v. gerecycled grind/steenslag):
 - Vervang FL₁₀ door FL₅.
 - Voeg daaronder telkens toe “PL (plastic) ≤ 0,1% m/m” en in de bijbehorende kolom testmethode “Bijlage A.2 van BRL 2506-01.